



CÁC ỨNG DỤNG

Eni OSO TEC 68 là dầu thủy lực chống mài mòn hiệu suất cao, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu hiệu suất khắt khe nhất của nhiều nhà sản xuất hệ thống và linh kiện thủy lực. Sản phẩm được pha chế từ các loại dầu gốc được chọn lọc và xử lý bằng công nghệ "ít kẽm", đảm bảo các đặc tính chống mài mòn, chống gỉ và chống oxy hóa tuyệt vời. Sản phẩm có khả năng lọc vượt trội trong quá trình sử dụng.

Eni OSO TEC 68 cũng thích hợp cho các ứng dụng khác cần chất bôi trơn có độ ổn định oxy hóa cao và hiệu suất bôi trơn tốt, cho phép sử dụng một sản phẩm duy nhất với các đặc tính hiệu suất tuyệt vời.

LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Kéo dài tuổi thọ dầu bôi trơn, tăng khoảng thời gian bôi trơn lại nhờ độ ổn định nhiệt ẩm rất cao.
- Thích hợp cho hệ thống thủy lực có bộ lọc rất mỏng (3 micron). Tối đa hóa hiệu quả hệ thống loại bỏ nước nhờ khả năng tách nhũ tuyệt vời.
- Bảo vệ các bộ phận, giảm thời gian ngừng hoạt động nhờ đặc tính chống mài mòn vượt trội (Giai đoạn tải hồng FZG: >12°).
- Giúp ngăn ngừa hư hỏng do sục khí và xâm thực trong các hệ thống có thời gian lưu trú ngắn nhờ khả năng giải phóng khí nhanh chóng. Giảm thiểu sự hình thành cặn, góp phần giữ cho hệ thống sạch sẽ.

CÁC TIÊU CHUẨN

- ISO 11158 HM
- DIN 51524-2 HLP
- ASTM D 6158
- Parker HF-0
- Eaton 35VQ25
- GB 11118.1 HM
- Fives Cincinatti P-69





ĐẶC TÍNH

Properties	Method	Unit	Typical
Appearance	ASTM D 4176	-	Clear
Density at 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	877
Viscosity at 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	68
Viscosity Index	ASTM D 2270	-	105
Flash point COC	ASTM D 92	°C	252
Pour point	ASTM D 6749	°C	-24
Demulsibility at 54°C	ASTM D 1401	minutes	10
Foaming (sequence I)	ASTM D 892	cc/cc	20/0

